

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
6. März 2003 (06.03.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/018498 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: C03C 12/00, (72) Erfinder; und
4/00, 3/11, 3/062 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FECHNER, Jörg, Hin-
rich [DE/DE]; Hindenburgstrasse 43, 55118 Mainz (DE).
ZIMMER, José [DE/DE]; Am Mühlborn 9, 55218 Ingel-
heim (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/09217
- (22) Internationales Anmeldedatum:
17. August 2002 (17.08.2002) (74) Anwalt: WEITZEL & PARTNER; Patentanwälte,
Friedenstrasse 10, 89522 Heidenheim (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
101 41 116.2 22. August 2001 (22.08.2001) DE
101 56 577.1 20. November 2001 (20.11.2001) DE
102 13 630.0 27. März 2002 (27.03.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
AU, GB, IE, IL, IN, JP, KE, KP, KR, NZ, SG, TZ, UG, US,
ZA, ZM): SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse
10, 55122 Mainz (DE).
- (71) Anmelder (nur für AU, BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM,
GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, IE, IL, IN, KE,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW, MZ,
NE, NZ, SD, SG, SL, SN, SZ, TD, TG, TT, TZ, UG, VN,
ZA, ZM, ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG TRADING AS
SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, 55122
Mainz (DE).
- (71) Anmelder (nur für BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM, GA,
GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, JP, KE, KG, KZ, LC,
LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW, MZ, NE, SD, SI,
SN, SZ, TD, TG, TZ, UG, VN, ZM, ZW): CARL-ZEISS-
STIFTUNG [DE/DE]; 89518 Heidenheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, IT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
SE, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ANTIMICROBIAL, ANTI-INFLAMMATORY, WOUND-HEALING AND DISINFECTING GLASS AND USE THEREOF

(54) Bezeichnung: ANTIKROBIELLES, ENTZÜNDUNGSHEMMENDES, WUNDHEILENDES UND DESINFIZIERENDES GLAS UND DESSEN VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to an antimicrobial, anti-inflammatory and disinfecting glass, whereby the glass comprises: 30-95 wt. % SiO₂, 0-40 wt. % Na₂O, 0-40 wt. % K₂O, 0-40 wt. % Li₂O, 0-35 wt. % CaO, 0-10 wt. % MgO, 0-10 wt. % Al₂O₃, 0-15 wt. % P₂O₅, 0-5 wt. % B₂O₃, 0-10 wt. % NaF, 0-10 wt. % LiF, 0-10 wt. % KF, 0-10 wt. % CaF₂, 0-5 wt. % Ag₂O, 0-10 wt. % MgF₂, 0-2 wt. % Fe₂O₃ and 0-10 wt. % XJ_y, where X = Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ag or Zn and y = 1 or y = 2 and the sum of XJ_y > 10 ppm.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein antimikrobielles, entzündungshemmendes und desinfizierend wirkendes Glas, wobei das Glas umfasst: 30 -95 Gew.-% SiO₂ -40 Gew.-% Na₂O -40 Gew.-% K₂O -40 Gew.-% Li₂O -35 -Gew.-% CaO -10 Gew.-% MgO -10 Gew.-% Al₂O₃ -15 Gew.-% P₂O₅ -5 Gew.-% B₂O₃ -10 Gew.-% NaF -10 Gew.-% LiF -10 Gew.-% KF -10 Gew.-% CaF₂ -5 Gew.-% Ag₂O -10 Gew.-% MgF₂ -2 Gew.-% Fe₂O₃ -10 Gew.-% XJ_y, wobei X Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ag, Zn und y = 1 oder y = 2 ist und wobei die Summe aus XJ_y > 10 ppm ist.

WO 03/018498 A1

Antimikrobielles, entzündungshemmendes, wundheilendes und
desinfizierendes Glas und dessen Verwendung

Die Erfindung betrifft ein antimikrobielles, entzündungshemmendes, wundheilendes und desinfizierendes Glas sowie ein Glaspulver umfassend ein derartiges Glas.

Gläser, die Jod oder allgemein Halogenide für eine biologische oder medizinische Applikation umfassen, sind aus nachfolgenden Schriften bekannt:

DE 39 39 831

JP 9114 6436

US 5 807 641

Die DE 39 39 831 zeigt ein kristallisiertes Glas oder eine Glaskeramik und insbesondere ein biokompatibles Glas oder eine biokompatible Glaskeramik, das bzw. die zur Reparatur eines beschädigten oder zerstörten Teils eines Zahnes brauchbar ist. Zur Farbgebung sieht die DE 39 39 831 die Verwendung eines Färbemittels, wie beispielsweise eines Edelmetallhalogenides, vor. Die Halogenide werden aber nicht näher beschrieben.

Aus der US 5 807 641 ist eine antibakterielle und antifungizide Glaszusammensetzung für Keramikprodukte, wie beispielsweise Sanitärmaterialien bekanntgeworden, wobei die Materialien ein Silberhalogenid umfassen können. Die in der US 5 807 641 beschriebenen Gläser finden insbesondere als Glasur Verwendung.

Aus der JP-A-91146436 ist ein mikrobizides Glas zur Behandlung von Wasser oder zur Vernichtung von Algen und Mikroorganismen in Wasser bekanntgeworden. Das Glas gemäß der JP-A-91146436 umfaßt Halogenide als Rohmaterial.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glas bereitzustellen, das selbst antimikrobielle und entzündungshemmende Wirkung besitzt und durch Zusatz von Jodid im Glas dessen desinfizierende Wirkung synergetisch nutzt.

Die Aufgabe wird durch jodidhaltige Glaszusammensetzungen gemäß Anspruch 1 gelöst.

Jod bzw. Jodid besitzt eine antimikrobielle Wirkung, die im medizinischen Bereich schon seit langer Zeit ausgenutzt wird. Eine Jod-Tinktur ist eine klare, braunrote Flüssigkeit, die aus 2,5 Tl. Jod, 2,5 Tl. Kaliumjodid, 28,5 Tl. Wasser sowie 66,5 Tl. Alkohol (90 %) besteht.

Durch geringe Gehalte an Jodid im Glas eignet sich diese Erfindung hervorragend zur Nahrungsergänzung. Höher mit Jodid dotierte Gläser zeigen eine deutliche antimikrobielle Wirkung sowie desinfizierende und entzündungshemmende bzw. wundheilende Eigenschaften, wobei diese Wirkung synergistisch die Einzelwirkungen des Glases sowie der Jodid-Ionen übersteigt.

Das Glas enthält SiO_2 als Netzwerkbildner zw. 30 - 80 Gew.-%. Bei niedrigeren Konzentrationen nimmt die hydrolytische Beständigkeit stark ab, so daß das Mahlen in wässrigen Medien nicht mehr ohne signifikante Auflösung des Glases gewährleistet ist. Bei höheren Werten kann die Kristallisationsstabilität abnehmen und die Verarbeitungstemperatur wird

deutlich erhöht, so daß sich die Schmelz- und Heißformgebungseigenschaften verschlechtern.

Na_2O wird als Flußmittel beim Schmelzen des Glases eingesetzt. Bei Gesamtkonzentrationen kleiner 5 % wird das Schmelzverhalten negativ beeinflusst. Außerdem wirkt der notwendige Mechanismus des Ionenaustausches nicht mehr hinreichend, um eine antibakterielle Wirkung zu erzielen. Bei höheren Konzentrationen als 40 Gew.-% ist eine Verschlechterung der chemischen Resistenz bzw. hydrolytischen Beständigkeit insbesondere in Verbindung einer Abnahme des SiO_2 -Anteils zu beobachten.

P_2O_5 ist ein Netzwerkbildner und kann die Kristallisationsstabilität erhöhen. Die Konzentrationen sollten nicht oberhalb von 15 Gew.-% liegen, da ansonsten die chemische Beständigkeit des Silicatglases zu stark abnimmt. P_2O_5 verbessert die Oberflächenreaktivität der Gläser.

B_2O_3 ist ein Netzwerkbildner und erhöht die chemische Beständigkeit. Durch Variation der Gehalte kann die Reaktivität des Glases und damit die Wirkung gesteuert werden.

CaO verbessert die chemische Beständigkeit insbesondere im leicht alkalischen Bereich und ist daher notwendig, um eine Auflösung des Glases in wässrigen Medien zu verhindern. Außerdem trägt es zum Ionenaustausch gegen H^+ bei.

MgO verbessert die chemische Beständigkeit insbesondere im leicht alkalischen Bereich und ist daher notwendig, um eine Auflösung des Glases in wässrigen Medien zu verhindern. Weiterhin trägt es zum Ionenaustausch mit H^+ bei.

K_2O - und Li_2O -Zugaben begünstigen die Austauschbarkeit des Natriums bzw. Kalium, und Lithium kann selber gegen H^+ -Ionen ausgetauscht werden.

Die Menge an Al_2O_3 kann zur Erhöhung der Kristallisationsstabilität bis zu maximal 10 Gew.-% hinzugegeben werden.

Fluorid kann zur Erzielung einer synergistischen Verstärkung der Wirkung mit Jodid zugesetzt werden.

Das erfindungsgemäße Glas kann in großtechnischen Maßstab mit Standardverfahren hergestellt werden.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das Glas 30-60 Gew.-% SiO_2 , 2-40 Gew.-% Na_2O , 5-40 Gew.-% CaO , 1-15 Gew.-% P_2O_5 sowie $XJ_y > 100$ ppm, wobei X, Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ag, Zn und y = 1 oder y = 2 ist.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform enthält 30-60 Gew.-% SiO_2 , 5-35 Gew.-% Na_2O , 2-10 Gew.-% P_2O_5 sowie $XJ_y > 100$ ppm, wobei X, Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ag, Zn und y = 1 oder y = 2 ist. Zur Erzielung einer desinfizierenden Wirkung liegt die Menge $XJ_y > 500$ ppm, insbesondere > 1 Gew.-% besonders bevorzugt > 2 Gew.-%.

In der Nahrungsergänzung sowie bei Anwendung innerhalb des menschlichen Körpers sind Gehalte von XJ_y von 10 ppm bis 1 Gew.-%, insbesondere 10 ppm bis 500 ppm, besonders bevorzugt Gehalte 10 ppm bis 250 ppm.

Die Gläser gemäß der Erfindung können auch in Pulverform erhalten und Produkten zugesetzt werden. Daher sind die Gläser vorteilhafterweise für

Mahlungen in unterschiedlichen Mahlmedien, zum Beispiel Wasser, geeignet, d. h. das Glas weist eine hinreichende hydrolytische Beständigkeit auf.

Neben der Herstellung über ein Schmelzverfahren sind auch alternative Herstellungsverfahren über die Sol-Gel- oder Reaktionssinter-Route denkbar.

Durch einen Mahlprozeß können Partikelgrößen $< 100 \mu\text{m}$ erhalten werden. Als zweckmäßig haben sich Partikelgrößen $< 50 \mu\text{m}$ bzw. $20 \mu\text{m}$ erwiesen. Besonders geeignet sind Partikelgrößen $< 10 \mu\text{m}$ sowie kleiner $5 \mu\text{m}$. Als ganz besonders geeignet haben sich Partikelgrößen $< 1 \mu\text{m}$ herausgestellt.

Der Mahlprozeß kann sowohl trocken als auch mit wässrigen und nichtwässrigen Mahlmedien durchgeführt werden.

Mischungen verschiedener Glaspulver aus dem Zusammensetzungsbereich mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Korngrößen sind möglich, um bestimmte Effekte zu kombinieren.

Die innerhalb des beanspruchten Zusammensetzungsbereiches liegenden Gläser erfüllen alle Anforderungen bezüglich eines Einsatzes in den Bereichen Papierhygiene, Kosmetik, Farben, Lacken, Putzen, Medizinprodukten, kosmetischen Anwendungen, Nahrungsmittelzusatz sowie Verwendung in Deoprodukten beispielsweise Deodorants und Anti-Transpiranten.

Das Glas kann in jeder geeigneten Form einschließlich der genannten Pulverform eingesetzt werden. Mischungen unterschiedlicher Glaspulver aus dem Zusammensetzungsbereich mit unterschiedlichen Zusammensetzungen sind ebenfalls möglich. Die Mischung mit anderen Glaspulvern ist ebenfalls möglich, um bestimmte Effekte zu kombinieren.

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Ausführungsbeispiele beschrieben werden.

Ausführungsbeispiele

Aus den Rohstoffen wurde ein Glas erschmolzen, das anschließend zu Ribbons geformt wurde. Diese Robbons wurden mittels Trockenmahlung zu Pulver mit einer Partikelgröße $d_{50} = 4 \mu\text{m}$ weiterverarbeitet.

In Tabelle 1 werden Zusammensetzungen (Synthesewerte) [Gew.-%] und Eigenschaften von erfindungsgemäßen Gläsern angegeben.

Tabelle 1: Zusammensetzungen von Gläsern:

	Ausf. 1	Ausf. 2	Ausf. 3	Ausf.4	Ausf.5
SiO ₂	44,5	45	55	45,0	71,2
Al ₂ O ₃				24,5	0,35
CaO	24,1	22,5	19,5		9,6
MgO					4,0
P ₂ O ₅	5,8	6	6	6	
Na ₂ O	24,1	22,5	19,4	23,5	13,0
K ₂ O					0,05
Na ₂ J	1,2	2,0	0,1	1,0	1,1
CaJ ₂		2,0			
AgJ	0,3				
Fe ₂ O ₃					0,1

Die antibakterielle Wirkung der Pulver nach Europ. Pharmakopoe (3. Auflage) wird für Ausführungsbeispiel 1 in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2: Antibakterielle Wirkung von Ausführungsbeispiel 1:
nach europäischem Pharmakopoe (Keimbelastungstest)

	E. coli	P. aeruginosa	S. aureus	C. albicans	A. niger
Start	0	0	0	0	0
2 Tage	0	0	0	0	0
7 Tage	0	0	0	0	0
14 Tage	0	0	0	0	0
21 Tage	0	0	0	0	0
28 Tage	0	0	0	0	0

Die erfindungsgemäßen antimikrobiell, entzündungshemmenden, wundheilend und desinfizierend wirkenden Gläser bzw. Glaspulver können als Nahrungsmittelzusatz, in kosmetischen Produkten, Deoprodukten, in Medizinprodukten, Kunststoffen und Polymeren, Papierhygiene, in Farben, Lacken sowie Putz- und Reinigungsmitteln eingesetzt werden.

Ionlössigkeit Ausführungsbeispiel 1 in Wasser (nach 24 h)

	0,01 Gew.-%	0,1 Gew.-%	1Gew.-%	10 Gew.-%
Si		54 mg/L		
Ca		24 mg/L		
P		0,2 mg/L		
Na		31 mg/L		
Ag		< 1 ppm		
J		< 30 mg/L		

Patentansprüche

1. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glas, wobei das Glas umfaßt:
30 - 95 Gew.-% SiO_2
0 - 40 Gew.-% Na_2O
0 - 40 Gew.-% K_2O
0 - 40 Gew.-% Li_2O
0 - 35 Gew.-% CaO
0 - 10 Gew.-% MgO
0 - 10 Gew.-% Al_2O_3
0 - 15 Gew.-% P_2O_5
0 - 5 Gew.-% B_2O_3
0 - 10 Gew.-% NaF
0 - 10 Gew.-% LiF
0 - 10 Gew.-% KF
0 - 10 Gew.-% CaF_2
0 - 5 Gew.-% Ag_2O
0 - 10 Gew.-% MgF_2
0 - 2 Gew.-% Fe_2O_3
0 - 10 Gew.-% XJ_y ,
wobei X Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ag, Zn und $y = 1$
oder $y = 2$ ist und
wobei die Summe aus $\text{XJ}_y > 10$ ppm ist.
2. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glas gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Summe $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{Li}_2\text{O} \geq 5$ Gew.-% ist.
3. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glas, nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei das Glas umfaßt:

30 - 95 Gew.-% SiO_2
0 - 40 Gew.-% Na_2O
0 - 40 Gew.-% K_2O
0 - 40 Gew.-% Li_2O
0 - 35 Gew.-% CaO
0 - 10 Gew.-% MgO
0 - 10 Gew.-% Al_2O_3
0 - 15 Gew.-% P_2O_5
0 - 5 Gew.-% B_2O_3
0 - 10 Gew.-% NaF
0 - 10 Gew.-% LiF
0 - 10 Gew.-% KF
0 - 10 Gew.-% CaF_2
0 - 10 Gew.-% MgF_2
0 - 10 Gew.-% NaJ
0 - 10 Gew.-% LiJ
0 - 10 Gew.-% KJ
0 - 10 Gew.-% CaJ_2
0 - 5 Gew.-% Ag_2O
0 - 10 Gew.-% MgJ_2
0 - 1 Gew.-% Fe_2O_3
0 - 5 Gew.-% AgJ

wobei die Summe aus $\text{NaJ} + \text{LiJ} + \text{KJ} + \text{CaJ}_2 + \text{MgJ}_2 + \text{AgJ}_2 > 10$ ppm und die Summe $\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O} + \text{Li}_2\text{O} \geq 5$ Gew.-% ist.

4. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glas nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Glaspulver ein Glas einer Zusammensetzung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3 umfaßt.

5. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Glaspartikel $\leq 100 \mu\text{m}$ ist.
6. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Partikel $\leq 20 \mu\text{m}$, insbesondere $\leq 10 \mu\text{m}$ ist.
7. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Glaspartikel $< 5 \mu\text{m}$ ist.
8. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Größe der Glaspartikel $< 1 \mu\text{m}$ ist.
9. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 als konservierender Lebensmittelzusatz und zur Nahrungsergänzung.
10. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in Kosmetikprodukten.
11. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in Deoprodukten.
12. Antimikrobiell, entzündungshemmendes und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 - 8 zur Verwendung in Antitranspirationsmittel bzw. Anti-Transpirantien.

13. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in Farben und Lacken.
14. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in medizinischen Produkten und Präparaten.
15. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in Kunststoffen und Polymeren.
16. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in der Papierhygiene.
17. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung in Reinigungsmitteln.
18. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung im medizinischen Bereich.
19. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung im medizinischen Bereich, insbesondere in der Wundversorgung.
20. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung im dentalmedizinischen Bereich.

21. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung im dentalmedizinischen Bereich als antimikrobieller und desinfizierender Zusatz in Mitteln zur Zahnpflege.
22. Antimikrobiell, entzündungshemmend und desinfizierend wirkendes Glaspulver nach einem der Ansprüche 4 bis 8 zur Verwendung im dentalmedizinischen Bereich als entzündungshemmender Zusatz in Mitteln zur Zahnpflege zur Vermeidung von Zahnfleischbluten.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 02/09217

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
IPC 7	C03C12/00	C03C4/00 C03C3/11 C03C3/062
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)		
IPC 7 C03C A61K		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)		
EPD-Internal, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P, X	<p>DATABASE WPI Section Ch, Week 200220 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D22, AN 2002-148685 XP002226138 & CN 1 323 527 A (GU H), 28 November 2001 (2001-11-28) abstract</p> <p>---</p>	1-22
X	<p>DATABASE WPI Section Ch, Week 199131 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D15, AN 1991-226979 XP002226139 & JP 03 146436 A (UHI SYSTEMS KK), 21 June 1991 (1991-06-21) cited in the application abstract</p> <p>---</p> <p>-/-</p>	1-22
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C. <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.		
* Special categories of cited documents : *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *E* earlier document but published on or after the international filing date *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art *G* document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report
27 December 2002		13/01/2003
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Authorized officer Reedijk, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 02/09217

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 39 39 831 A (NIPPON ELECTRIC GLASS CO) 7 June 1990 (1990-06-07) cited in the application the whole document -----	1-22
A	WO 00 76486 A (COLEMAN NICHOLA J ; HENCH LARRY L (GB); BELLANTONE MARIA (GB); USBI) 21 December 2000 (2000-12-21) claims -----	1-22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 02/09217

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CN 1323527	A	28-11-2001	NONE	
JP 3146436	A	21-06-1991	JP 2015755 C JP 7014825 B	19-02-1996 22-02-1995
DE 3939831	A	07-06-1990	JP 2149447 A DE 3939831 A1 US 5034353 A	08-06-1990 07-06-1990 23-07-1991
WO 0076486	A	21-12-2000	AU 5485200 A EP 1196150 A1 WO 0076486 A1 US 6482444 B1	02-01-2001 17-04-2002 21-12-2000 19-11-2002

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/09217

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C03C12/00 C03C4/00 C03C3/11 C03C3/062

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C03C A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
P,X	DATABASE WPI Section Ch, Week 200220 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D22, AN 2002-148685 XP002226138 & CN 1 323 527 A (GU H), 28. November 2001 (2001-11-28) Zusammenfassung ---	1-22
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 199131 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D15, AN 1991-226979 XP002226139 & JP 03 146436 A (UHI SYSTEMS KK), 21. Juni 1991 (1991-06-21) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung ---	1-22

-/--



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Dezember 2002

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

13/01/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Reedijk, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/09217

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 39 39 831 A (NIPPON ELECTRIC GLASS CO) 7. Juni 1990 (1990-06-07) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ---	1-22
A	WO 00 76486 A (COLEMAN NICHOLA J ; HENCH LARRY L (GB); BELLANTONE MARIA (GB); USBI) 21. Dezember 2000 (2000-12-21) Ansprüche -----	1-22

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/09217

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CN 1323527	A	28-11-2001	KEINE
JP 3146436	A	21-06-1991	JP 2015755 C 19-02-1996 JP 7014825 B 22-02-1995
DE 3939831	A	07-06-1990	JP 2149447 A 08-06-1990 DE 3939831 A1 07-06-1990 US 5034353 A 23-07-1991
WO 0076486	A	21-12-2000	AU 5485200 A 02-01-2001 EP 1196150 A1 17-04-2002 WO 0076486 A1 21-12-2000 US 6482444 B1 19-11-2002